

SCHEDA TECNICA – Technical data Rolls

Codice Prodotto: RI8M140/F
Code

Nome prodotto: R. ESSUIE TOUT ROLL TIC M.COLLE
Name COLIS X 6

Dati tecnici Technical data	u.d.m.	Valore	Unità di consumo Pack	u.d.m.	Valore
Materia prima Raw material	--	Pura cellulosa	Pezzi per confezione Sheets per package	nr.	6
Fibre Vergini Virgin fibers	%	100	Peso lordo/confezione Gross weight package	kg	6,48
Fibre riciclate Recycled fibers	%	0	Peso netto/confezione Net weight package	kg	6,42
Grado di bianco Brightness	%	84	Tipo di imballo confezione Kind of packaging	--	Polietilene
Veli Ply number	n.	2	Presenza maniglia Handle	Si/no	NO
Grammatura Grammage	gr/m²	19	EAN /pacco EAN package	--	8013824414009
Colore Colour	--	Bianco	Pallet	u.d.m.	Valore
Godronatura Knurling	si/no	no	Colli per bancale Cases per pallet	nr.	48
Incollaggio Veli Glued ply	si/no	si	Colli per strato Cases per layer	nr.	4
Goffratura Embossing	si/no	si	Numero strati Number of layers	nr.	12
Strappo Sheet	si/no	no	Colli di traverso Packages Athwart	nr.	No
Numero Strappi Sheet per roll	Nr.	0	Volume /Bancale (m³) Volume pallet	m³	2,42
Lunghezza strappo Sheet lenght	Cm	0	Altezza/Bancale (cm) Height Pallet	cm	252
Lunghezza rotolo Lenght rolls	Mt	140	Tipo pedana Kind of pallet	--	EPAL
Diametro rotolo Roll Diameter	Cm	19,5	Misura pedana Size pallet	cm*cm* cm	80x120x15
Altezza Rotolo Roll height	cm	19,73	Doppio bancale Double pallet	si/no	No
Peso Rotolo Roll weight	Kg	1,08	Etichetta logistica EAN 128 EAN 128 Label	--	Si
Diametro interno anima Inner core diameter	mm	40	Prodotto vendibile singolarmente Product can be sold individually	si/no	Si
Tipo Anima Core	--	Normale			
Ceneri Ashes	%	<1			
Sbiancanti ottici Optical Bleachers	si/no	Assenti			
Disintegrabilità Disintegrability	sec.	Non applicabile			
Allungamento Stretch at break	%	11			
Resistenza long. Secco Longitudinal Tensile Strength	Kg/f	4,05			
Resistenza long. Umido Longitudinal Tensile Strength after immersion in water	Kg/f	1,62			
Resistenza trasv. Secco Tensile strength transversal	Kg/f	2,43			
Resistenza trasv. Umido Tensile strength transversal after immersion in water	Kg/f	0,972			
Certificazioni Certification	u.d.m.	Valore	Note:		
Ecolabel Ecolabel	si/no	Si			
FSC FSC	si/no	Si			
PEFC PEFC	si/no	No			
Marcatura CE Marking CE	si/no	No			
Idoneità alimentare Food contact	si/no	Si			

Pesi, misure e dimensioni predeterminati meccanicamente toll. ± 5%
Weights, measures and dimensions predetermined mechanically tol. ± 5%

Codice Scheda: MOD-156

Rev. 7

Scheda Rotoli nr.

470

Aggiornata il: 10/07/2024

Ufficio Qualità

PAPERDI SRL A SOCIO UNICO

SEDE LEGALE VIA DEI MILLE, 40 - 80121 NAPOLI STABILIMENTO DI SAN NICOLA LA STRADA: VIA APPIA ANTICA, 53 - 81020 SAN NICOLA LA STRADA (CE)
STABILIMENTO DI PIETRAMELARA: STRADA PROVINCIALE, 183 CONTRADA PANTANO - 81051 PIETRAMELARA (CE) - P.I. 02087870610 C.C.I.A.A. NAPOLI N. 913067 Cap. Soc. € 520.000 i.v
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della società Agora Srl con sede in Napoli alla via Dei Mille, 40 80121 C.F./P.I. Reg. Imp. di Napoli n. 06829411211, R.E.A. 843057- Cap. Soc. € 614.593 i.v.