

ARNOMED NITRIL XTRA STRONG

Extra dicke Nitril Handschuhe

Extra Thick Nitrile Gloves

Produktbeschreibung

Product Description

Einmal-Untersuchungshandschuhe aus Nitril, extra dick, mit texturierten Fingerspitzen, unsteril, puderfrei. Bieten eine hautfreundliche Alternative zum herkömmlichen Latexprodukt.

Single-use examination gloves made of nitrile, extra thick, with textured finger-tips, non sterile, powder-free. Skin-friendly alternative to the conventional latex product.

Bemerkungen

Remarks

Geeignet für den Einsatz im Lebensmittelbereich, der Industrie und der Medizin.

Suitable for the use in food industry, manufacturing and medicine.

Ausführungen

Variations

ARNOMED Nitril Handschuhe puderfrei, unsteril, extra dick

ARNOMED Nitrile Gloves powder-free, non sterile, extra thick



Artikelbezeichnung Article Description	Art.-Nr. REF	Größe Size	Farbe Colour	Stk./Box Pcs/box	Boxen/Krt. Boxes/carton	Boxen/Pal. Boxes/pallet
ARNOMED NITRIL BLUE XTRA STRONG	352-S	S	Blau Blue	100	10	770
ARNOMED NITRIL BLUE XTRA STRONG	352-M	M	Blau Blue	100	10	770
ARNOMED NITRIL BLUE XTRA STRONG	352-L	L	Blau Blue	100	10	770
ARNOMED NITRIL BLUE XTRA STRONG	352-XL	XL	Blau Blue	100	10	770
ARNOMED NITRIL BLACK XTRA STRONG	392-S	S	Schwarz Black	100	10	770
ARNOMED NITRIL BLACK XTRA STRONG	392-M	M	Schwarz Black	100	10	770
ARNOMED NITRIL BLACK XTRA STRONG	392-L	L	Schwarz Black	100	10	770
ARNOMED NITRIL BLACK XTRA STRONG	392-XL	XL	Schwarz Black	100	10	770



Qualitätssicherung Quality Management

EN ISO 374 - 1, 2, 4, 5; EN 16523 - 1; EN 21420; EN 455 - 1, 2, 3, 4

AQL 1,5

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

CE Marking on each packaging level

CE-Klassifizierung: Verordnung 2017/745 Klasse I, Regulierung 2016/425

Persönliche Schutzausrüstung Kategorie III Typ B

CE classification: Regulation 2017/745 Class I, Regulation 2016/425 Personal Protective Equipment Category III Type B

Lebensmittelunbedenklich

Food Safe

Physikalische Eigenschaften

Physical Parameters

Größe Size	Länge in mm Length in mm	Breite in mm Width in mm	Wandstärke einzelne Wand in mm Thickness single wall in mm			Reißfestigkeit Tensile strength	Dehnbarkeit Elasticity
			<i>Schaft Cuff</i>	<i>Finger Finger</i>	<i>Hand Palm</i>	Vor Alterung Before Aging	
S	240	≤ 80	0,09 ± 0,03	0,13 ± 0,03	0,10 ± 0,03		
M	240	95 ± 10	0,09 ± 0,03	0,13 ± 0,03	0,10 ± 0,03	6 N	500 %
L	240	110 ± 10	0,09 ± 0,03	0,13 ± 0,03	0,10 ± 0,03	Nach Alterung After Aging	
XL	240	≥ 110	0,09 ± 0,03	0,13 ± 0,03	0,10 ± 0,03	6 N	400 %

Letzte Änderungen

Last Changes

08.01.2026



ARNOWA GmbH
Haltiger Feld 13
33154 Salzkotten, Germany

Telefon: 05258 22 08 20
Telefax: 05258 22 08 299
E-Mail: info@arnowa.de
Web: www.arnowa.de